

quick-mix



Betony quick-mix

Gotowe, suche mieszanki o szerokim zastosowaniu



BETONY

CECHY BETONÓW QUICK-MIX:

- Zwiększona wytrzymałość na ścislenie – odpowiednie proporcje kruszyw zapewniają betonowi wytrzymałość niezbędną do przenoszenia obciążeń konstrukcyjnych.
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych – dobrze zaprojektowana mieszanka kruszyw pozwala na uzyskanie betonu mrozdopnego, co jest szczególnie istotne w naszym klimacie gdzie mamy duże wahania temperatur.
- Minimalizacja skurczu betonu – właściwy rozkład wielkości ziaren kruszywa pomaga zredukować skurcz, co zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć.

Gotowe, suche mieszanki przygotowanych przez naszych specjalistów produktów spełniają wymagania stawiane przez dzisiejszych wykonawców i inwestorów. Wybierając produkt quick-mix, masz pewność, że wybierasz wysokiej jakości produkt, spełniający najwyższe wymagania.





Szybkowiązący.
Wstępne obciążenie po **30 minutach.**



Wstępne obciążenie po **24 godzinach.**



Normalnie wiążący.
Wstępne obciążenie po **48 godzinach.**



Szybkowiązący.
Wstępne obciążenie po **6 godzinach.**

RZB**– Ruck Zuck Beton**

- Szybkowiązący, wstępne obciążenie po 30 minutach
- Obróbka w stanie suchym
- Łatwy w stosowaniu
- Uziarnienie kruszywa 0-8 mm
- Nie wymaga mieszania z wodą zarobową w pojemniku przed zastosowaniem

TZW. SUCHY BETON. SZYBKOWIĄŻĄCY BETON DO MONTAŻU I KOTWIENIA SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH, SŁUPKÓW ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ STABILIZACJI PODŁOŻY.

ZASTOSOWANIE:

- na zewnątrz i do wewnątrz
- do montażu słupków ogrodzeniowych, słupków pergoli, słupków znaków drogowych oraz słupków ochronnych barier drogowych
- do wykonywania podbudowy pod obrzeża betonowe oraz krawężniki
- do wykonywania drobnych robót betonowych, podkładów betonowych pod elementami architektury ogrodowej

ZUŻYCIE:

- Na 1 m² o grubości 10 mm potrzeba ok. 20 kg suchej mieszanki RZB.

DANE TECHNICZNE:

wytrzymałość na ściskanie:	≥ 20 N/mm ²
czas zużycia:	natychmiast po wymieszaniu
temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C
zużycie wody:	ok. 2,75 l na 25 kg
wydajność:	ok. 13 l mieszanki z 25 kg





Quick Beton

– szybki beton B 25

- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i ścieranie
- Łatwy w obróbce
- Uziarnienie 0-4 mm
- Wstępne obciążenie już po 6 godzinach

UNIWERSALNA, SZYBKA ZAPRAWA BETONOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK CEMENTOWYCH ORAZ PRAC BETONIARSKICH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.

ZASTOSOWANIE:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem i na warstwie izolacji termicznej
- do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, halach magazynowych, sklepach
- do wykonywania prac betoniarskich na placu budowy w domu i ogrodzeń
- do wykonywania warstw spadkowych na balkonach i tarasach
- do osadzania słupków ogrodzeniowych, do wykonywania fundamentów ogrodzeń oraz podbudów pod krawężniki betonowe

ZUŻYCIE:

- Posadzka: ok. 20 kg/1m²/10 mm grubości
- Betonowanie: ok. 2000 kg/m³ mieszanki betonowej

DANE TECHNICZNE:

Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 25 N/mm ²
pryczepność:	≥ 0,8 MPa
temperatura obróbki:	od +5°C do +25°C
czas zużycia:	30-60 minut
zużycie wody:	ok. 2,5 l na 25 kg
klasa:	CT-C20-F4 wg EN 13813 R2 wg EN 1504-3



B 04

posadzka cementowa

- Normalnie wiążący, ruch pieszy po 24 godzinach
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Modyfikowany polimerami
- Pełne obciążenie po 3 dobach

SUCHA ZAPRAWA BETONOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK CEMENTOWYCH, JASTRYCHÓW Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM I WARSTW SPADKOWYCH NA BALKONACH.

ZASTOSOWANIE:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do aplikacji ręcznej oraz mechanicznej
- do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem i pływających
- do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, sklepach
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym
- do wykonywania warstw spadkowych na balkonach oraz tarasach
- do punktowych napraw posadzek cementowych
- do wykonywania drobnych robót betoniarskich, do zasklepiania otworów po przekuciach

ZUŻYCIE:

- 20 kg/1m²/10 mm grubości

DANE TECHNICZNE:

wytrzymałość na ściskanie	≥ 25 N/mm ²
uziarnienie:	0-4 mm
czas zużycia	ok., 2 godziny
temperatura obróbki	od +5°C do +25°C
zużycie wody:	ok. 2,5 l na 25 kg
klasa wytrzymałości	CT-C25-F5 wg EN 13813



**B 03****– beton B 25**

- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i ścieranie
- Łatwy w obróbce
- Uziarnienie 0-8 mm
- Wstępne obciążenie po 48 godzinach

UNIWERSALNA ZAPRAWA BETONOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK CEMENTOWYCH ORAZ PRAC BETONIARSKICH. DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.

ZASTOSOWANIE:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem i na warstwie izolacji termicznej
- do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, halach magazynowych, sklepach
- do wykonywania prac betoniarskich na placu budowy w domu i ogrodzie
- do wykonywania warstw spadkowych na balkonach i tarasach
- do betonowania nadproży oraz wieńców żelbetowych
- do osadzania słupków ogrodzeniowych, do wykonywania fundamentów ogrodzeń oraz podbudów pod krawężniki betonowe
- do wykonywania tzw. poduszek betonowych pod stalowymi belkami stropowymi

ZUŻYCIE:

- Posadzka: ok. 20 kg/1m²/10 mm grubości
- Betonowanie: ok. 2000 kg/m³ mieszanki betonowej

DANE TECHNICZNE:

wytrzymałość na ściskanie:	≥ 25 N/mm ²
przyczepność:	≥ 0,8 MPa
temperatura obróbki:	od +5°C do +25°C
czas zużycia:	ok. 1-2 godzin
zużycie wody:	ok. 2,5 l na 25 kg
klasa :	CT-C25-F4 wg EN 13813 R2 wg EN 1504-3 C20/25 wg EN 206






sievert.pl

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Dział obsługi klienta
tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
71 392 79 75
e-mail: sprzedaz@sievert.pl



Zaawansowane doradztwo techniczne

REGION CENTRUM	Mazowieckie_1	DTH	tel. 695 251 827
	Mazowieckie_2	DTH	tel. 785 240 747
	Łódzkie	DTH	tel. 695 168 828
	Lubelskie	DTH	tel. 695 251 014
	Podlaskie	DTH	tel. 603 393 918
	Reg. Doradca inwestycyjny tubag	RDI	tel. 609 757 626

REGION PÓLNOĆ	Warmińsko-mazurskie	DTH	tel. 605 208 628
	Kujawsko-pomorskie	DTH	tel. 881 054 973
	Zachodniopomorskie	DTH	tel. 601 864 635
	Pomorskie_1	DTH	tel. 695 253 342
	Pomorskie_2	DTH	tel. 601 864 636
	Reg. Doradca inwestycyjny tubag	RDI	tel. 691 196 570

REGION ZACHÓD	Wielkopolskie_1	Dth	tel. 609 666 776
	Wielkopolskie_2	Dth	tel. 695 250 948
	Dolnośląskie	Dth	tel. 695 250 877
	Wrocław	Dth	tel. 693 917 874
	Lubuskie	Dth	tel. 601 927 273
	Opolskie	Dth	tel. 695 250 867
Reg. Doradca inwestycyjny tubag	Rdi	tel. 609 757 353	

REGION POŁUDNIE	Śląskie_katowice	Dth	tel. 695 250 961
	Śląskie	Dth	tel. 603 769 966
	Małopolskie_1	Rdi	tel. 601 302 124
	Małopolskie_2	Dth	tel. 695 250 943
	Świętokrzyskie	Dth	tel. 882 449 088
	Podkarpackie	Dth	tel. 609 446 088