

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu

**Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem
quick-mix S-LINE
ITB-KOT-2017/0129 wydanie 4**



00

Sievert Polska Spółka z o.o. ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin

quick-mix S-LINE

ITB-KOT-2017/0129 wydanie 4

KDWU: 20170129

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji AC 020

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m² - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym - warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym - warstwa wierzchnia z tynkiem siloksanowym - warstwa wierzchnia z tynkiem mozaikowym	< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,05
Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m² - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym - warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym - warstwa wierzchnia z tynkiem siloksanowym - warstwa wierzchnia z tynkiem mozaikowym	< 0,30 < 0,30 < 0,35 < 0,35 < 0,30
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej (z farbą lub bez farby), m - warstwa wierzchnia z tynkiem mineralnym - warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym - warstwa wierzchnia z tynkiem siloksanowym - warstwa wierzchnia z tynkiem mozaikowym	≤ 0,30 ≤ 0,55 ≤ 0,55 ≤ 0,70
Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojen i spęcherzeń
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień - układy z tynkami mineralnymi - pozostałe układy ociepleniowe	B – s1, d0 B – s2, d0
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji	nierozprzestrzeniające ognia – NRO
Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu	
Układy ociepleniowe	Płyty styropianowe
	TR 80
	TR 100
	Pojedyncza warstwa siatki
z tynkiem mineralnym SQS	I
z tynkiem mineralnym HYDROCON HFS / HCF HYDROCON	I
z tynkiem silikonowym SHK / SHK Winter +	I

z tynkiem silikonowym PSH DUO		-		I	
z tynkiem siloksanowym SXK SISI, SXK SISI 1,0 mm / SXK SISI ONE		I		I	
z tynkiem mozaikowym BUP i BUP Natura		I		I	
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu i materiału termoizolacyjnego (styropian biały i grafitowy)		Z 102		SKS / SKS Winter+	
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa: - w warunkach suchych - po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia		≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25		≥ 0,25 ≥ 0,08 ≥ 0,25	
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu białego i grafitowego, MPa: - w warunkach suchych po 28 dniach - po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia - po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia		≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08		≥ 0,08 ≥ 0,03 ≥ 0,08	
Odporność na obciążenie wiatrem					
Średnica talerzyka				≥ 60 mm	
Właściwości płyt ze styropianu (EPS)	Grubość płyt			≥ 50 mm	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (TR)			≥ 80 kPa	
Siła niszcząca, kN	Łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników)	R _p	Minimalna: Średnia:	0,29 0,31	
	Łączniki usytuowane na stykach płyt (badanie oddziaływania statycznego przez blok piankowy; schemat 2b wg ETAG 004)	R _i	Minimalna: Średnia:	0,22 0,25	
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie www.sievert.pl					