

INTRASIT® Aquarol 10A

Specjalny preparat gruntujący do naprawy murów



Środek gruntujący o działaniu chemicznym i fizycznym, do szybkiej renowacji, pod elastyczne mikrozaprawy uszczelniające

Właściwości:

- Wiąże przylegający pył (kurz, cząstki cementu, pyłu i kwarcu) do mineralnej powierzchni materiału budowlanego
- Wzmacnia powierzchnie materiału budowlanego przez wiązania krzemianowe i tworzy nośny podkład pod kolejne powłoki
- Redukuje chłonność podłoża przez hydrofobizację stref przypowierzchniowych
- Posiada zdolność szybkiej penetracji przez zastosowanie specjalnej kombinacji substancji czynnych
- Redukuje transport soli w strefie przypowierzchniowej
- Odporny na działanie siarczanów

Zastosowanie:

- Suche i lekko wilgotne, chłonne podłoża mineralne
- Powierzchnie poziome i pionowe

Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i resztek zaprawy. Podłoże może być lekko wilgotne. Usunąć zanieczyszczenia.

Aplikacja:

INTRASIT® Aquarol jest gotowy do użycia i może być nakładany na podłoże przy pomocy pędzla, rolki lub przez natrysk. Na mocno pyłących powierzchniach zaleca się nakładanie przy pomocy szczotki lub miotły w celu uzyskania dobrego związania pyłów. W przypadku stosowania w systemie szybkiej renowacji kolejny element systemu może być nakładany po upływie ok. 10 minut. Warstwę elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej można nakładać bezpośrednio po przeschnięciu warstwy gruntującej do matowo-wilgotnej postaci. Dłuższe przerwy nie mają wpływu na przyczepność następnej powłoki. Przed jej nałożeniem należy jednak utrzymywać podłoże bez pyłów. Sprzęt (do natrysku) i narzędzia czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża ok. 0,15 - 0,25 kg/m²

Profesjonalny system:

INTRASIT® Poly-C1
IMBERAL RSB

Temperatura stosowania:

+5 °C do +35 °C

Czyszczenie narzędzi:

Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie:

Kanister PE, 20kg/5kg



Bezpieczeństwo:

Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną..

Uwaga:

Przylegające elementy budowli zabezpieczyć przed opryskaniem i mgłą natryskową. Nie nakładać na podłoża nasycone wodą.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania:	od +5 °C do +35 °C
Zużycie: - Uszczelnienie powierzchniowe:	0,15 - 0,25 kg/m ²
magazynowanie:	w suchym chłodnym pomieszczeniu, chronić przed mrozem, 12 miesięcy od daty produkcji
opakowanie:	kanister PE, 20kg/5kg

Stan: luty 2025

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl