

INTRASIT® SM 54Z

Wodoszczelna zaprawa do wykonywania robót uszczelniających i wyoblen



Uniwersalna, mrozoodporna, o dobrej przyczepności zaprawa uszczelniająca do wykonywania robót uszczelniających i wyoblen.

Właściwości:

- Łatwa w obróbce i stosowaniu
- Uniwersalna
- Mrozoodporna
- Hydrofobowa
- O dobrej przyczepności
- Wysoka przyczepność i wytrzymałość już po 24 godzinach

Zastosowanie:

- do wyrównywania ścian i wykonywania wyoleń przy uszczelnianiu ścian i fundamentów
- zastosowanie w budownictwie podziemnym
- na powierzchnie betonowe i jaskrychowe
- wykonywanie tynków cokołowych

Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, wolne od kurzu, pyłu, substancji pogarszających przyczepność. Luźne, niezwiązane fragmenty podłoża należy usunąć. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zwilżyć tak aby były matowo-wilgotne. Powierzchnie betonowe należy oczyścić z mleczka cementowego. Rysy wypełnić zaprawą cementową lub żywicą iniekcyjną. Podłoża gruntować preparatem **INTRASIT® Aquarol**.

Aplikacja:

INTRASIT® SM powoli wsypywać do czystej wody w czystym pojemniku do zarabiania, energicznie mieszając aż do uzyskania masy o konsystencji pasty nie zawierającej grudek. Zalecane proporcje mieszanki:

Zaprawa wodoszczelna:

25 kg INTRASIT® SM + 4,0 l wody

Zaprawa uszczelniająca do robót pod ziemią:

25 kg INTRASIT® SM + 3,0 l wody + 1 l IMBERAL® BES

Zaprawę zużyć w ciągu 30 minut za pomocą zwykłych narzędzi. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

UWAGA:

Prace należy prowadzić w temperaturze powietrza oraz podłoża od +5°C do +30°C. Przestrzegać czasu stosowania wynoszącego 30 minut.

Zużycie:

- Przy grubości tynku 1 cm ok. 18 kg/m²
- Wyoblenia ok. 2 kg/mb

Profesjonalny system:

Gruntowanie podłoża: **INTRASIT® Aquarol**.
Zaprawa uszczelniająca: **IMBERAL® BES**

Czas schnięcia:

W zależności od warunków ok. 24 h.

Temperatura stosowania:

Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C.



Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu myć czystą wodą.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 6 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie:

Worek 25 kg

Bezpieczeństwo:

Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Preparat zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.

Dane techniczne:

temperatura obróbki:	+5°C do +30°C
czas zużycia	30 minut
możliwość nakładania innych	po ok. 2 godzinach
osiąga wymaganą wytrzymałość	po 7 dniach
wytrzymałość na ściskanie: - po 24 godz. - po 28 dniach	> 5 N/mm ² ok. 24 N/mm ²
Zużycie: - wilgoć gruntowa: - woda nie wywierająca ciśnienia:	ok. 18 kg/m ² ok. 2 kg/mb
magazynowanie:	w suchym chłodnym pomieszczeniu, chronić przed mrozem, 6 miesięcy od daty produkcji
opakowanie:	worek 25 kg

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

Stan: luty 2025

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl