

VESTEROL® GEL 280S

Hydrofobizujący żel do chłonnych podłoży mineralnych

Tiksotropową emulsja na bazie silanów, głęboko penetrującą i zapewniającą trwałą hydrofobizację

Właściwości:

- tiksotropowa, przez co jest łatwa w stosowaniu
- o mało intensywnym zapachu
- bardzo dobra zdolność penetracji
- odporna na alkalia
- otwarta dyfuzyjnie
- odporna na czynniki atmosferyczne

Zastosowanie:

- ochrona przed zawilgoceniem klinkieru i cegły
- ochrona podłoża przed algami i mchami i wykwitami
- na chłonne mineralne podłoża
- beton, gazobeton
- kamień naturalny (przed użyciem wypróbować)

Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być mocne, nośne, wolne od lodu, pyłu, brudu i resztek zaprawy. Uszkodzone spoiny, ubytki i rysy powyżej 0,5 mm zamknąć przed impregnacją. Ochronić przylegające elementy budowli, które nie mogą być pokrywane materiałem. Zabezpieczyć impregnowane podłoże przed przenikaniem wilgoci od spodu.

Aplikacja:

VESTEROL® GEL jest gotowy do użycia i może być nakładany na podłoże przy pomocy pędzla, rolki lub przez natrysk. Środek rozprowadzić za pomocą pędzla, wałka, natryskiwacza. Uważać na odpowiednie dobranie ilości materiału. Przy stosowaniu urządzeń do natrysku bezpowietrznego uwzględnić następujące wartości orientacyjne: Ciśnienie: ok. 50 - 60 barów Dysza: ok. 0,023 cala, kąt ustawienia dyszy 50°. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy. Powierzchnie chronić przed deszczem, aż do pełnego wchłonięcia materiału.

Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża ok. 0,15 - 0,25 kg/m²

Profesjonalny system:

INTRASIT® Poly-C1
IMBERAL RSB

Temperatura stosowania:

+5 °C do +35 °C

Czyszczenie narzędzi:

Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie:

Kanister PE, 20kg/5kg



Bezpieczeństwo:

Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

Uwaga:

Przestrzegać temperatury stosowania od + 5 °C do + 35 °C. Pełną skuteczność impregnacji materiał uzyskuje po ok. 4 tygodniach. W celu utrzymania pełnych właściwości hydrofobizujących, impregnację powtarzać co 15 lat (w zależności od właściwości podłoża). Skuteczność preparatu zależna jest od stosowanej ilości, porowatości materiału, głębokości penetracji i warunków atmosferycznych. Tylko do prostopadłych i pochylonych powierzchni. Nie stosować jako izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem. Przy szczelnych podłożach, takich jak glazurowany klinkier lub polerowany kamień, mogą pojawić się niedokładności powierzchniowe. Przed użyciem materiału wykonać próbę. Przy podłożach krytycznych wypróbować.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania:	od +5 °C do +35 °C
Ciężar objętościowy	ok. 0,87 kg/l
Zużycie: - W zależności od chłonności	0,15 - 0,3 l/m ²
magazynowanie:	w suchym chłodnym pomieszczeniu, chronić przed mrozem, 12 miesięcy od daty produkcji
opakowanie:	wiadro PE, 20l/5l

Stan: luty 2025

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl