

# VESTEROL® SSW 180S

Emulsja silanowo-siloksanowa do hydrofobizacji powierzchni

## Właściwości:

- trwale wodoodporny
- o słabym zapachu
- o dobrej penetracji
- odporny na środowisko zasadowe

## Zastosowanie:

- ochrona przed zawilgoceniem klinkieru i cegły
- ochrona podłoża przed algami i mchami i wykwitami
- na chłonne mineralne podłoża
- mineralne tynki zewnętrzne, beton, gazobeton

## Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

## Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche i wolne od zabrudzeń. Uszkodzone spoiny, ubytki i rysy powyżej 0,5 mm zamknąć przed impregnacją. Silne zanieczyszczenia spowodowane osadami przemysłowymi i sadzą usunąć. Przylegające powierzchnie, okna, ramy aluminiowe i drzwi okleić folią. Świeże odpryski preparatu.

## Aplikacja:

**VESTEROL® SSW** jest gotowy do użycia i może być nakładany na podłoże przy pomocy opryskiwacza ciśnieniowego (o wysokiej wydajności) lub szczotki dekarskiej z dołu do góry tak, aby spływający materiał wnikał w już impregnowaną powierzchnię. Należy tak odmierzyć ilość nakładanego materiału, żeby spływ miał ok. 20 – 30 cm.

## Zużycie:

W zależności od chłonności podłoża ok. 0,15 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>

## Temperatura stosowania:

+5 °C do +35 °C

## Czyszczenie narzędzi:

Sprzęt i narzędzia czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu

## Przechowywanie:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji.

## Opakowanie:

Kanister polietylenowy, 20kg/5kg

## Bezpieczeństwo:

Produkt jest alkaliczny. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną.

## Uwaga:

Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C. Pełną skuteczność impregnacji uzyskuje się po ok. 4 tygodniach. Dla zapewnienia trwałej hydrofobizacji elewację należy ponownie zaimpregnować po ok. 10 latach (w zależności od materiału budowlanego). Trwałość impregnacji zależy od zastosowanej ilości, porowatości materiału, głębokości penetracji i właściwych dla danego obiektu warunków atmosferycznych. Tylko do powierzchni prostopadłych i nachylonych. Nie stosować do uszczelnień przeciwko wodzie pod ciśnieniem.



**Dane techniczne:**

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura stosowania:                  | od +5 °C do +35 °C                                                                   |
| Zużycie:<br>- W zależności od chłonności | 0,3 - 0,6 l/m <sup>2</sup>                                                           |
| magazynowanie:                           | w suchym chłodnym pomieszczeniu, chronić przed mrozem, 12 miesięcy od daty produkcji |
| opakowanie:                              | kanister polietylenowy, 20l/5l                                                       |

Stan: luty 2025

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

**Szersze informacje można uzyskać:**

Sievert Polska Spółka z o.o.  
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin  
tel. 71/ 392 72 20  
info@sievert.pl  
sievert.pl