

CLS

Systemowa listwa quick-mix



Samoprzylepna listwa prowadząco-dystansująca do wykonywania efektów dekoracyjnych na elewacji.

Właściwości:

- elastyczna, dopasowująca się do podłoża
- samoprzylepna listwa z PVC o przekroju trapezowym
- wymiary: wysokość 3mm, szerokość 6mm
- kolor biały
- do dzielenia pól dekoracyjnych powłok strukturalnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu

Zastosowanie:

- do wyznaczania pola przy technikach dekoracyjnych np. efekt deski

Jakość i niezawodność:

- wykonana z najwyższej jakości materiałów

Stosowanie listew:

Systemowa listwa quick-mix CLS jest elastyczną samoprzylepną listwą z PVC, o przekroju trapezowym. Jest stosowana przy nakładaniu produktów na podłoża do oczekiwanej grubości i uzyskaniu precyzyjnych żłobień w materiale. Do uzyskania pożądanych efektów dekoracyjnych z wykorzystaniem listew zalecamy wykorzystanie tynku mineralnego drobnoziarnistego **HCF Hydrocon** jako warstwa strukturalna. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię za pomocą **Systemowych listew quick-mix CLS** należy wyznaczyć pola imitujące deski (listwy posiadają taśmę samoprzylepną). **HCF Hydrocon** nakładamy na grubość wcześniej wyklejonych listew, zalecana grubość warstwy powinna wynosić ok 3mm. Od razu po wymodelowaniu efektu deski, listwy należy zdjąć.

Wykonywanie efektu deski:

Do uzyskania pożądanego efektu struktury deski na ścianie zalecamy wykorzystanie tynku mineralnego drobnoziarnistego **HCF Hydrocon**, **Matrycy do efektu deski** i **Systemowych listew quick-mix CLS**. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię za pomocą **Systemowych listew quick-mix CLS** należy wyznaczyć pola imitujące deski (listwy posiadają taśmę samoprzylepną). **HCF Hydrocon** nakładamy na grubość wcześniej wyklejonych listew, zalecana grubość warstwy powinna wynosić ok 3mm. Po nałożeniu należy odczekać ok 10min w warunkach optymalnych (temperatura +20°C) dokładny czas należy ustalić na obiekcie w warunkach wykonawczych. Zbyt szybkie odciśnięcie może spowodować przyklejenie tynku mineralnego do matrycy i dać niewłaściwy efekt. Przed przystąpieniem do odciskania wzoru matrycę pokrywamy preparatem **APE**. Podczas odciskania wzoru możemy wykorzystać wałek z twardą gumą do odciśnięcia całego wzoru. Od razu po wymodelowaniu efektu deski listwy należy zdjąć. Po całkowitym wyschnięciu struktury nanosimy zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej **Farbę laserunkową HC 425**.

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przeznaczonym dla tego typu wyrobu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Opakowanie:

Karton.

Uwaga:

Wszelkie dane zawarte są w Karcie Charakterystyki. Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku prób i doświadczeń praktycznych. Zalecamy wykonanie prób zastosowania produktu w miejscu aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

wymiary listwy:	Dł. 100cm/ wys. 3mm/ szer. 6mm
ilość Listew w opakowaniu:	200 szt.
skład:	PVC , taśma samoprzylepna
kolor listew:	Biały
temperatura stosowania:	+5°C do +25°C
przechowywanie:	Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przeznaczonym dla tego typu wyrobu w temperaturze od +5°C do +25°C, przez okres
opakowanie:	Karton

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

quick-mix_CLS_KT

Strona 1 z 2



Stan: marzec 2020

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl