

Elastyczna taśma uszczelniająca z termoplastycznego elastomeru wzmocnionego obustronnie fizeliną poliestrową. Do wklejania w powłoki izolacyjne quick-mix. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

- wodoszczelna
- elastyczna
- odporna na działanie rozcieńczonych kwasów, ługów oraz soli
- odporna na działanie promieniowania UV
- obustronne wzmocnienie z fizeliny
- szerokość 120 mm
- kolor pomarańczowy



Zastosowanie:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do wzmacniania powłok izolacyjnych wykonanych przy użyciu zapraw uszczelniających FDS 1K, FDS 2K oraz folii w płynie FDF
- do wzmacniania powłok izolacyjnych w rejonie szczelin dylatacyjnych oraz w narożach pomieszczeń (na styku ściany i posadzki)
- do stosowania w pomieszczeniach „mokrych”, na balkonach, tarasach, zbiornikach oraz w basenach
- do wzmacniania powłok uszczelniających w miejscach spękań oraz zarysowań podłoży

Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, wolne od kurzu, pyłu, substancji pogarszających przyczepność. Przed aplikacją zaprawy uszczelniającej FDS 2K podłoża silnie nasiąkliwe należy zwilżyć wodą tak aby były matowo-wilgotne. Przed aplikacją folii w płynie FDF podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem gruntującym UG.

Aplikacja:

Taśmę uszczelniającą wkleić w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej wykonanej z zaprawy uszczelniającej FDS 2K lub z folii w płynie WFP. Następnie taśmę pokryć warstwą zaprawy izolacyjnej lub folii w płynie. W miejscu łączenia taśmy z taśmą oraz taśmy z narożnikami DE stosować zakłady po ok. 10 cm. Do sklejania zakładów stosować materiał użyty do wykonania powłoki izolacyjnej. Wzdłuż szczelin dylatacyjnych podlegających odkształceniom taśmę należy wklejać wykonując tzw. „pętlę omega”.

Zużycie:

1 mb/1 mb.

Profesjonalny system:

DBF Taśma uszczelniająca
DE-I Narożnik uszczelniający wewnętrzny
DE-A Narożnik uszczelniający zewnętrzny
DM-W Manszeta ścienna
DM-B manszeta podłogowa
MU Mata uszczelniająca
STB samoprzylepna taśma uszczelniająca

Przechowywanie:

W suchym pomieszczeniu.

Opakowanie:

Rolki 10 i 50 mb.

Bezpieczeństwo:

Przestrzegać przepisów BHP.

Uwaga:

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

zużycie:	1 mb/mb
szerokość:	120 mm
grubość nie mniej niż:	0,66 mm
maksymalne naprężenie przy rozciąganiu:	9 MPa
wydłużenie przy maksymalnej sile:	ok. 50%
wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h:	brak przecieków
magazynowanie:	w suchym miejscu
forma dostawy:	rolki 10 i 50m

Dane techniczne odnoszą się do temperatury stosowania 20 °C i 65 % wilgotności względnej powietrza

Stan: marzec 2020

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie.

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl