

# QX 300

## Elewacyjna farba wzmocniona żywicami silikonowymi



Farba o wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne. Produkt o wysokiej sile krycia i wydłużonej ochronie elewacji. Przepuszczalna dla pary wodnej i CO<sub>2</sub>.

### Właściwości:

- hydrofobowa
- wysoka przepuszczalność pary wodnej V<sub>1</sub>, niska wodochłonność W<sub>3</sub>
- technologia quick-protect ochrona przed porostem grzybów i glonów
- odporna na zmywanie i działanie ulewnych deszczy
- do aplikacji natryskowo i wałkiem

### Zastosowanie:

- do malowania starych i nowych podłoży
- do malowania tynków tradycyjnych oraz tynków cienkowarstwowych
- do malowania systemów ociepleń quick-mix: quick-mix S, quick-mix S-Line oraz quick-mix W
- do malowania ścian podczas prac remontowych po usunięciu i zneutralizowaniu porażań mikrobiologicznych w podłożu
- do malowania detali architektonicznych takich jak gzymsy, opaski okienne, opaski drzwiowe

### Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
- barwienie w systemie quick-mix ColorSelect



Produkty są wzmocnione na etapie produkcji o specjalne środki, które działają przeciwko porostaniu mikroorganizmami, grzybami i glonami.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoża mineralne muszą być nośne, suche, czyste wolne od kurzu oraz pozostałości substancji pogarszających przyczepność. Przy ocenie i przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania norm oraz obowiązujących przepisów technicznych. Stare powłoki malarskie wykonane farbami na bazie żywic akrylowych lub silikonowych należy oczyścić i zmatowić. Kredujące powłoki z farb dyspersyjnych należy usunąć. Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym **UG**. Malować po wyschnięciu preparatu gruntującego. Zaleca się wykonanie próby wymalowania.

### Aplikacja:

Przed aplikacją farby należy ją dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji i równomiernie wybarwionej masy. Przy aplikacji wielowarstwowej, pierwszą warstwę powłoki malarskiej można rozcieńczyć czystą wodą w ilości do 3%. Przed aplikacją kolejnej warstwy farby pierwsza powłoka musi być wyschnięta i utwardzona. Kolejną warstwę farbę **QX 300** nanieść za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub maszynowo za pomocą dostępnych na rynku maszyn malarskich do natrysku, np. GRACO ST max 595, dysza FFLP 520. Okna, drzwi oraz powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią. W przypadku stosowania farby o różnych szarżach produkcyjnych, zaleca się wymieszanie zawartości opakowań w celu ujednoczenia koloru. Prace należy wykonywać po zabezpieczeniu fasady przed bezpośrednim dostępem wody opadowej i mocnego nasłonecznienia. Świeżą powłokę malarską należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz.

### Zużycie:

Jedna warstwa: 0,15 - 0,2 l/m<sup>2</sup>

Dwie warstwy: 0,35 - 0,40 l/m<sup>2</sup>

(\*) – ostateczna wartość zużycia zależna od materiału i równości podłoża, sposobu aplikacji oraz warunków atmosferycznych podczas nakładania powłoki malarskiej

### Temperatura stosowania:

Od +5°C do +25°C dotyczy to temperatury powietrza, podłoża oraz farby. Temperatura podłoża musi być wyższa od temperatury punktu rosy.

### Czas schnięcia:

Przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% czas schnięcia wynosi ok. 12 godzin. Wysoka wilgotność względna powietrza oraz niska temperatura opóźniają proces schnięcia.



### Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu przemyć w czystej wodzie.

### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temp. nie niższej niż +5°C; 24 miesiące od daty produkcji podanej na wiadrze.

### Opakowanie:

Wiadro 15 l.

### Recykling odpadów:

Tylko opróżniony pojemnik nadaje się do recyklingu. Kod odpadu nr: 08 01 12 (odpady z farb i lakierów).

### Uwaga:

Chronić oczy i skórę. Elementy ze szkła, ceramiki, klinkieru, kamienia naturalnego i metalu starannie przykryć. Szprycę rozpryski natychmiast oplukać zmyć wodą. Przedstawione powyżej informacje uzyskano w wyniku prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie daje się ono jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu. W kwestiach pozostałych zastosowanie znajdują nasze ogólne warunki handlowe.

### Dane techniczne:

|  |   |
|--|---|
| spoiwo:  | spoiwo: żywice silikonowe   |
| gęstość wg EN ISO 2811-1:  | ok 1,5 kg/l   |
| zawartość LZO:   | Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 40 g/l.<br>Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO |
| klasa odporności na ulewny deszcz wg DIN 4108:   | III, wysoka   |
| współczynnik przenikania pary wodnej V wg EN ISO 7783:                                   | V <sub>1</sub> – duży   |
| wartość dyfuzyjnie równoważnej grubości warstwy powietrza s <sub>d</sub> wg EN ISO 7783: | < 0,14 m  |
| przepuszczalność wody W wg EN 1062-3:  | W <sub>3</sub> - mała   |
| grubość powłoki E wg EN 1062-1:  | 50<E <sub>2</sub> ≤100  |
| wielkość ziarna S, wg EN ISO 1524:   | S <sub>1</sub> - drobne   |
| połysk zwierciadlany G wg EN ISO 2813:   | G <sub>3</sub> - mat  |
| przepuszczalność ditlenku węgla C wg EN 1062-6:  | C <sub>0</sub>  |
| zawartość części stałych wg EN ISO 3251:   | ok 60%  |

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 23 ±2 °C i 50 ±5 % wilgotności względnej powietrza.

**EUH208 - Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.**

#### Produkt jest składową systemu ociepleń:

quick-mix S: ITB-KOT-2017/0127 wydanie 4  
quick-mix S-LINE: ITB-KOT-2017/0129 wydanie 4  
quick-mix W: ITB-KOT-2017/0128 wydanie 4  
quick-mix G BS: ITB-KOT-2017/0130 wydanie 2

#### Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

quick-mix S: 20170127  
quick-mix S-LINE: 20170129  
quick-mix W: 20170128  
quick-mix G BS: 201701302

Stan: marzec 2026

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

#### Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.  
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin  
tel. 71/ 392 72 20, 15; fax. 71/ 392 72 23, 24  
info@sievert.pl; sievert.pl