

Szpachla wapienno-trasowa. Uziarnienie 0-0,6 mm.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości:

- **spoiwo:** oryginalne wapno trasowe Tubag
- **łatwa w użyciu**
- **niski skurcz**
- **wysoka przyczepność do podłoża**
- **dyfuzyjna**
- **nadaje się do filcowania**

Zastosowanie:

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do uzyskiwania gładkich oraz filcowanych powierzchni ścian i sufitów
- do szpachlowania ścian i sklepień w obiektach zabytkowych
- do szpachlowania tynków renowacyjnych
- do szpachlowania wapiennych, wapienno-trasowych oraz wapienno-cementowych
- do szpachlowania starych, spękanych tynków

Jakość i niezawodność:

- klasa zaprawy **CR CS II** zgodnie z **EN 998-1**
- spoiwo: wapno trasowe Tubag wg **EN 459** oraz niewielka ilość cementu białego zgodnego z **EN 197**
- z dodatkiem mączki marmurowej

Przygotowanie podłoża:

Jako podłoże dla tynku cienkowarstwowego **TKFP** nadają się wszelkiego rodzaju tynki na bazie wapna trasowego, wapienno-cementowe oraz cementowe. Powierzchnia podłoża musi być mocna, przyczepna, nośna, sucha, wolna od substancji pogarszających przyczepność, starych powłokach malarskich. Wyprawy **TKFP** nie należy nakładać na podłoża gipsowe. Silnie nasiąkliwe podłoża należy wstępnie zwilżyć.

Aplikacja:

Tynk cienkowarstwowy **TKFP** mieszać z czystą wodą za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji - plastycznej masy wolnej od grudek. Zawartość opakowania 30 kg należy mieszać z ok. 8l czystej wody. Zaprawę szpachlową nanosić ręcznie warstwą o grubości 2-3 mm. Świeżo naniesioną wyprawę pozostawić na ok. 5-10 min. Następnie zwilżyć i ostatecznie zacierać lub filcować. Świeżą zaprawę należy chronić przed nagłym wysychaniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, porywisty wiatr, przeciąg, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie. Prac nie należy prowadzić przy temperaturach powietrza oraz podłoża poniżej + 5°C oraz powyżej + 30°C.

Zużycie:

ok. 1,33 kg/m²/1 mm

Profesjonalny system:

Tynk TKP
Szpachla TKFP

Temperatura stosowania:

Prace prowadzić w temperaturze od + 5°C do + 30°C.

Czyszczenie narzędzi:

Myć czystą wodą.



Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu na paletach. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie:

Worek 30 kg.

Bezpieczeństwo:

Produkt zawiera wodorotlenek wapnia oraz cement portlandzki, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

klasa zaprawy:	CR CS II wg EN 998-1
wytrzymałość na ściskanie	1,5 – 5,0 N/mm ²
absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym	W _c 1
współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ:	15/35 (wartość tabelaryczna EN1745)
współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,mat} dla P=50%:	≤ 0,82 W/(mK) (wartość tab. EN 1745)
uziarnienie:	0-0,6 mm
czas użycia:	ok. 1 godziny
temperatura użycia:	+ 5° C do + 30° C
zużycie:	ok. 1,33 kg/m ² /1 mm
zużycie wody:	ok. 8 l na 30 kg suchej zaprawy
magazynowanie:	w suchym miejscu, 12 miesięcy od daty
opakowanie:	30 kg
kolor:	biały

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

Stan: marzec 2020

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl

