

Biała, wysoko elastyczna, trasowo-cementowa zaprawa klejowa do układania płytek z kamienia wrażliwego na przebarwienia.

Właściwości:

- Wysoko elastyczna: klasa S1 zgodnie z EN 12002
- Wysoka siła klejenia: klasa C2 zgodnie z EN 12004
- Biała
- Cienkowarstwowa
- Wydłużony czas otwarty E
- Tiksotropowa T
- Zawiera tras reński, ogranicza prawdopodobieństwo pojawienia się przebarwień oraz wykwitów
- Mrozoodporna i wodoodporna
- Niska emisyjność EC1

Zastosowanie:

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Do układania płytek na zaprawie drenażowej **TPM-D**, podłożach cementowych, anhydrytowych, płytach gipsowo-kartonowych, płytach włóknistych. Na starych okładzinach z płytek, murach, tynkach cementowych, tynkach wapienno-cementowych, tynkach gipsowych, betonie, betonie lekkim oraz gazobetonie
- Do układania wrażliwych na przebarwienia okładzin z glazury, kamionki oraz z kamienia naturalnego wrażliwych na przebarwienia
- Do klejenia płytek na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym
- Zalecana do układania płytek podczas renowacji posadzek w obiektach zabytkowych

Jakość i niezawodność:

- pod stałą kontrolą zgodnie z ISO 9001
- zgodnie z EN 12004 klasa C2 TE S1

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża musi być sucha, mocna, stabilna, czysta i wolna od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Usunąć luźne powłoki malarskie, pozostałości kleju oraz pył. W momencie klejenia płytek jastrychy anhydrytowe muszą mieć wilgotność resztkową mniejszą niż 0,5% CM (nieogrzewane) lub 0,3% CM (ogrzewane). W momencie układania jastrychy cementowe muszą mieć wilgotność resztkową mniejszą niż 2,0% CM (nieogrzewane) lub 1,8% CM (ogrzewane). Podłoża nasiąkliwe gruntować **Preparatem gruntującym UG**. Podłoża gładkie oraz nienasiąkliwe gruntować **Preparatem GTA**. Podłoża anhydrytowe gruntować żywicą epoksydową np. **PRIM EG**

Aplikacja:

Przestrzegać podanej ilości wody tzn. 6,0 l na opakowanie 25 kg. Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z wodą i mieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy bez grudek. Odczekać około 3 minuty i ponownie wymieszać. Nie mieszać z innymi produktami i/lub substancjami obcymi. Klejenie płytek metodą kombinowaną tzn. zaprawę nakładać pacą zębatą na podłoże oraz na spód płytki. Płytkę docisnąć i delikatnie przesunąć. W przypadku gdy powierzchnia kleju zaczyna naskórkować nie można układać płytek.

Temperatura stosowania:

Temperatura aplikacji oraz temperatura podłoża od +5°C do +30°C

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i sprzęt czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Przechowywanie:

Czas magazynowania w oryginalnych opakowaniach i suchych pomieszczeniach do 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie:

Worek 25 kg



Bezpieczeństwo:

Podczas zastosowania produktu należy przestrzegać przepisów BHP.

Uwaga:

Produkty zawiera cement. Należy unikać kontaktu ze skórą należy zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Powyższe dane zostały oparte na szerokim programie badań i doświadczeń praktycznych. Natomiast każdy przypadek zastosowania należy traktować indywidualnie. Dlatego zalecamy wykonanie prób zastosowania produktu na miejscu budowy. Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Pozostałe kwestie formalne regulują ogólne warunki handlowe Sievert Polska.

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m² paca zębata 4 mm
ok. 2,5 kg/m² paca zębata 6 mm
ok. 3,0 kg/ m² paca zębata 8 mm
ok. 3,5 kg/m² paca zębata 10 mm

Dane techniczne:

grubość warstwy	2-10 mm
dozowanie wody	ok. 6 l na worek 25kg
czas dojrzewania	ok. 3 minut
czas otwarty	ok. 30 minut
możliwość wchodzenia	po ok.24 h
możliwość pełnego obciążenia	po ok. 7 dniach
czas obróbki	ok. 4 h
spoinowanie płytek na posadzce	po ok. 24 h
Spoinowanie płytek na ścianach	po ok. 24 h
forma dostawy:	Worek 25 kg

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 23°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

Możliwość odchylenia w miejscu wbudowania.

Stan: listopad 2024

Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie.

Szersze informacje można uzyskać:

Sievert Polska Spółka z o.o.
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20
info@sievert.pl
sievert.pl